

FICHA TÉCNICA

CODIGOS DE ARTICULOS:	AQ-01, AQ-04, AQ-05
-----------------------	---------------------

14/06/2013

PRODUCTO:	POLYPROPYLENE MB NONWOVEN FABRICS
DESCRIPCIÓN PRODUCTO:	ULTRABOND - SMS
TIPO MATERIAL:	100% POLYPROPYLENE (AVANCED)
APLICACIÓN EN FABRICACIÓN:	UNIVERSAL (QUIMICO)
COLOR:	AMARILLO
PESO:	350 GSM SMS
LÍNEA DE PRODUCTO:	MELTBLOWN LINE

PROPIEDADES	METODO DE TEST	UNIDAD	VALOR ACTUAL
PESO	WSP 130.1 (05)	g/sq.m	350
DENSIDAD	WSP 120.6 (05)	mm	4,4
MD FUERZA DE TENSIÓN	WSP 110.4 (05)	N/5	160
CD			150
MD ESTIRAMIENTO ROTURA	WSP 110.4 (05)	%	31
CD			48
ABSORCIÓN ACÉITE	WSP 10.1 (07)	%	1100
ABSORCIÓN AGUA	WSP 10.1 (07)	%	850

MD--Dirección de Máquina

CD--Dirección Transversal

TOLERANCIA EN RESULTADOS



DENSIDAD	+/-10%
FUERZA DE TENIÓN	+/-10%
ESTIRAMIENTO ROTURA	+/-10%
PESO MEDIO	+/-5%

Nota:

- La información contenida en esta ficha, es el estado de nuestros conocimientos concernientes al producto, son dadas de buena fe, no son ninguna garantía total en cuanto a la utilización del producto y no sirven para dispensar al usuario de la responsabilidad de la verificación de su aplicación.
- Atencion a los usuarios de los riesgos eventuales que pueda tener el producto si es utilizado por otros usos que nos en los habituales, en estos casos el riesgo corre a cuenta del usuario.
- Ninguno de los datos mostrados en esta guía debe ser interpretado como una garantía.
- No asumimos ninguna responsabilidad ni obligación con el empleo o mal uso de la información.
- Haga siempre pequeñas pruebas o ensayos antes de utilizar el producto en grandes cantidades para asegurarse la compatibilidad y prevenir pérdidas.
- Esta ficha no exime en ningún caso al usuario de conocer y aplicar la normativa en vigencia en su actividad.
- El usuario tomará como suya solamente, toda la responsabilidad vinculada a la utilización que haga del producto.
- Esta ficha tiene como única finalidad ayudar al usuario a cumplir con sus obligaciones.

