



Whit Ex

INFORMACIÓN TÉCNICA

RETARDANTE FORESTAL A CORTO PLAZO, CLASE A

1. DESCRIPCIÓN

Whitex está elaborado en base a una mezcla de tensoactivos sintéticos hidrocarbonados junto con disolventes, estabilizadores, anticorrosivos y demás aditivos que componen una mezcla homogénea de baja viscosidad y bajo punto de congelación.

Cuando se añade al agua en concentraciones tan bajas como 0,1% confiere a la disolución acuosa unas excelentes características humectantes que lo habilitan para el combate de fuegos de clase A (sólidos). Esto se traduce en una drástica reducción del ángulo de contacto entre la solución acuosa y el sustrato combustible más comúnmente encontrado en los fuegos urbanos y forestales (carbón, madera, cartón, papel, caucho, plástico...). La equilibrada mezcla de sus componentes tensoactivos capacita esta acción humectante.

El triple efecto de este aditivo para el agua se puede resumir en:

1. Acelera el proceso de extinción, consumiendo, por lo tanto, menos agua para combatir el fuego que si no se empleara aditivo alguno.
2. Como penetra más en el sustrato, proporciona un apagado más seguro y efectivo al impedir la formación de la brasa, que siempre resulta un peligro de reencendido.
3. Debido a sus propiedades tensoactivas forma fácilmente una espuma estable y uniforme, de lento drenaje tanto en agua dulce como de mar, que proporciona una protección adicional.

La concentración de uso es del 0,1% al 1% con agua potable, de mar o salobre.

2. APLICACIÓN

Whitex se puede utilizar en un rango de concentraciones de 0,1-3% para fuegos de Clase A (sólidos) utilizando equipos de baja, media y alta expansión.

No afecta a la reforestación de los espacios en los que es aplicado, ya que no contiene sustancias perjudiciales para el sustrato.

La aplicación de las soluciones de Whitex puede ser mediante sistemas aspirantes, no aspirantes o Sistemas de Espuma de Aire Comprimido (CAFS).

Para la extinción se recomienda el uso de espuma fluida (menos aire, índice de expansión ≤ 10) y para la posterior aplicación de seguridad, una más consistente (más aire, índice de expansión del orden de 20).

Este último tipo de espuma estructural permite su fijación en paramentos verticales (instalaciones, paredes, árboles...) proporcionando una protección adicional.

3. DOSIFICACIÓN

Debido a su actividad a baja concentración, aunque puede emplearse cualquier sistema convencional, se recomienda el uso de dosificadores electrónicos de gran exactitud y fiabilidad sobre todo en Sistemas de Espuma de Aire Comprimido (CAFS).

4. PROPIEDADES FÍSICAS DEL CONCENTRADO

Aspecto	Líquido Ámbar
Densidad, 20°C g/cm ³	1,020±0,01
pH, 20°C	7,5±1,0
Viscosidad cinemática mm ² /s:	
• 20°C	≤25
Punto Congelación, °C	≤-8

5. PROPIEDADES DE LA DISOLUCIÓN

Concentración de uso	0,1-3 %
Tensión Superficial,(1%, A.Desi.) mN/m	≤30
Índice de Baja Expansión (1%, A.D.)	≥8,0
Tiempo de Drenaje, 25%	≥6'
Índice de Media Expansión (1%, A.D.)	≥100
Tiempo de Drenaje, 25%	≥6'
Índice de Alta Expansión (3%, A.D.)	≥300
Tiempo de Drenaje, 25%	≥6'

*A.Desi.: Agua desionizada / A.D.: Agua dulce



6. COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO. CERTIFICADOS

WhitEx está certificado según las Normas:

- Eficacia ante el Fuego (INIA)
- **EN 1568-1:2008**
- **EN 1568-3: 2008** (Clasificación IIID)

Whitex cumple los requisitos de la Norma **EN 1568-2:2018**.

7. COMPATIBILIDAD CON OTROS CONCENTRADOS

Las normas NFPA 412, párrafo 214 y NFPA 11B, 1-5.2 prohíben la mezcla de concentrados sin haber sido determinada su compatibilidad.

vs FOCUM recomienda el siguiente ensayo: Los productos BoldFoam se consideran compatibles en cualquier proporción, con los concentrados de otros fabricantes cuando la mezcla de ambos, envejecida durante 10 días a 65°C, mantiene sus propiedades de espumación, mojabilidad y eficacia frente al fuego, al menos igual que las del peor de los concentrados; y utilizar la mayor concentración de uso y a la mayor temperatura mínima de empleo de los concentrados mezclados.

8. COMPATIBILIDAD CON DISTINTOS MATERIALES

Whitex es compatible con tuberías de Acero al Carbono e Inoxidables (304 y 316) o Compuestos de Latón. Otros materiales permitidos son Polietileno y Aluminio. Evitar tuberías y accesorios de acero galvanizado ya que puede producirse corrosión.

9. DURABILIDAD

La estabilidad y la durabilidad del Whitex puede verse alterada por almacenamiento a temperaturas fuera del rango indicado por el fabricante o por contaminación con materiales extraños. Siguiendo las condiciones de almacenamiento recomendadas es de esperar una vida de 20-25 años.

La Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA) recomienda un análisis anual de todos los espumógenos, siempre que los mismos no se encuentren almacenados en su envase original.

10. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Los espumógenos BoldFoam deberán ser almacenados en su envase original o en otros contenedores especiales diseñados para este tipo de productos (Acero Inoxidable o tanques de hierro revestidos de Epoxi).

Colocar el contenedor de almacenaje en un lugar con temperaturas entre -8°C y 50°C.

Si se congela el producto durante el almacenamiento o el transporte, deberá descongelarse completamente antes de su uso. Se recomienda la homogeneización una vez descongelado.

11. PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS /MEDIOAMBIENTALES

Toxicidad acuática: Whitex a la dosificación de uso es "Relativamente inofensivo" para especies como Daphnia, peces y algas.

Persistencia y degradabilidad: Whitex no contiene sustancias orgánicas persistentes. Whitex es una espuma libre de flúor. Whitex tiene una prueba TOPA (TOP - Total Oxidisable Precursor). Whitex tiene una biodegradabilidad de 7 días a 98% y de 14 días a 99%, por lo que Whitex es un concentrado de espuma "totalmente biodegradable".

Tratabilidad de la planta de tratamiento de aguas residuales: Whitex no es particularmente tóxico para las poblaciones microbianas que normalmente se encuentran en las plantas de tratamiento. Compatible con la flora de la planta de tratamiento. Se pueden usar agentes antiespumantes para reducir la formación de espuma en las corrientes de desechos.

Carga de nutrientes: no se espera una proliferación de algas ya que Whitex no contiene fuentes de nitratos o fosfatos. Además, es extremadamente bajo en carbono orgánico total.

12. FORMA DE SUMINISTRO

Los espumógenos BoldFoam se sirven en Garrafas (20, 25 o 60 l.), Bidones(200 l.), Contenedores (1.000 l.) y a Granel.